



CERABRAN® FRX Rillenputz

System-Komponente: Mineralischer Rillenputz (div. Korngrößen)

Anwendungsbereiche: CERABRAN® FRX Rillenputz ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der CERABRAN® 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert.

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Weisskalk, Weisszement
- Zuschlagstoffe: Marmorsande
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel

Verarbeitung: CERABRAN® FRX Rillenputz wird mit sauberem Wasser angemischt. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung eine auf den Untergrund abgestimmte Grundierung aufgetragen werden (z.B. CERABRAN® 475).

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Gipskartonplatten und Gipsplatten müssen vor dem Auftrag des Deckputzes vollflächig gespachtelt oder mit CERABRAN® 475 Grundierung für mineralische Deckputze vorgestrichen werden.

Lagerung: Im Trockenem während 6 Monaten lagerfähig.

Technische Daten:

Verpackungsart	Sack/25 kg		
Einheiten pro Palette	42 EH/P		
Körnung/Verbrauch	Körnung	Verbrauch ca. pro m²	Artikel-Nr.
	1,5 mm	2,1 kg	7-02-001
	2,0 mm	2,7 kg	7-02-002
	3,0 mm	3,5 kg	7-02-003
Wasserzugabe	6,5 - 7,5 Liter/Sack (je nach Körnung)		
Verarbeitungszeit	ca. 90 Minuten		

