





## Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Anwendungsbereiche:	CERABRAN® 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und ist Bestandteil des BRANELIT® MDpS
	und des AEROBRAN® HDpS. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der

Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

**Zusammensetzung:** • Bindemittel: Zement

• Zuschlagstoffe: Brech- und Grubensande der Körnung 0 - 3 mm

• Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Haftvermittler

Verarbeitung: CERABRAN® 211 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand oder mit üblichen

Verputzmaschinen schwach deckend aufgetragen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung

erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Lagerung: Im Trockenen während 6 Monaten lagerfähig.

## Technische Daten:

Verpackungsart	Sack/40 kg
Einheiten pro Palette	25 EH/P
Körnung	0 - 3 mm
Verbrauch	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>
Wasserzugabe	8 Liter/Sack
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Trockenrohdichte	> 1600 kg/m³
Druckfestigkeit 28d	> 20,0 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit 28d	5,0 N/mm <sup>2</sup>









