



CERABRAN® AMX Combiputz

BRANELIT® System-Komponente: Armierungsmörtel

Anwendungsbereiche: **Einbetten:**
Als Gewebeeinbettung auf dem BRANELIT® Wärmedämmputz innen und aussen. Die Oberfläche des Dämmputzes muss plan rabotiert und entstaubt sein.
CERABRAN® AMX Combiputz darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden.

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Weisszement, Weisskalkhydrat
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande und Leichtzuschläge der Körnung 0 - 1 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel, Luftporenbildner

Verarbeitung: Mit dem Durchlaufmischer oder dem Rührwerk anmischen. Zur Aktivierung des Haftvermittlers mindestens 5 Minuten ruhen lassen und danach nochmals durchmischen und mit den üblichen Werkzeugen verarbeiten.

Einbetten:
Das CERABRAN® Armierungsgittergewebe feinmaschig (4x4mm) muss vollständig eingebettet werden. Die Stösse müssen mindestens 10 cm überlappen. Für mineralische Deckputze ist die Oberfläche entsprechend der Korngrösse des Deckputzes aufzurauen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Feine Deckputze mit Korngrösse <1,5 mm verlangen eine doppelte Gewebeeinbettung, wobei die Gewebbahnen stumpf gestossen und 50 cm versetzt werden.

Lagerung: Im Trockenen während 6 Monaten lagerfähig.

Technische Daten:

Art.-Nr.	6-01-001
Verpackungsart	Sack/25 kg
Einheiten pro Palette	40 EHP
Wasserzugabe	8-9 Liter/Sack
Verarbeitungszeit	60 - 90 Minuten
Minimale Schichtdicke	3,5 mm
Verbrauch zum Einbetten	3,5 - 4,5 kg/m ²

